

**Випробувальний центр
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

**Ukrainian
Certification**

33018, м.Рівне, вул. В. Стельмаха, 62Д
тел: +380 73 77 321 77
e-mail: ukrcertification@ukr.net




Людмила САД

**ПРОТОКОЛ
№ R/26/08/07-1 від 07 серпня 2026 р.**

випробувань листа гіпсокартонного ламінованого «ZRUCHNO»,
що виготовлений ТОВ "ЗРУЧНО ЮА", Україна

Рівне

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКАЦІЯ»		
	Протокол випробувань	№ R/26/08/07-1
		Сторінка: 2/4

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»


**Ukrainian
Certification**


Протокол випробувань

№ R/26/08/07-1

Сторінка: 3/4

Замовник випробувань	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗРУЧНО ЮА”, 02223, місто Київ, проспект Шухевича Романа, будинок 14А, квартира 49, фізична адреса: 02005, місто Київ, вулиця Каховська, 71А. Код ЄДРПОУ: 45827776.
Надана документація	Акт приймання зразків 26.05.2026 року. Зразок відібрано представником ТОВ “УЛЬТРАПЛЕКС”. Зразок відправлено Новою поштою до Випробувального центру ТОВ “УКРСЕРТИФІКЕЙШН”.
Виробник продукції	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗРУЧНО ЮА”, 02223, місто Київ, проспект Шухевича Романа, будинок 14А, квартира 49, фізична адреса: 02005, місто Київ, вулиця Каховська, 71А.
Об’єкт випробувань	Лист гіпсокартонний розміром 1200x1090x12,5 мм. Зразок – 2 шт. (по 1,3 м ² кожний), що виготовлений у 2026 році.
Дата одержання зразків	27 липня 2026 року.
Мета випробувань	Перевірка зразків на відповідність: ТУ У 23.6-45827776-001:2026 “Листи гіпсокартонні ламіновані “ZRUCHNO”. Технічні умови”, п. 3.3.1 (Таблиця 1, рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16).
Місце проведення випробувань	Рівненська область, Рівненський район, село Бармаки, “Чарівний” масив, будинок 30
Умови проведення випробувань	Температура навколишнього середовища +(22,2-23,0)°C Відносна вологість повітря - (54-62)%
Час проведення випробувань	Початок випробувань: 04 серпня 2026 року. Закінчення випробувань: 08 серпня 2026 року.
Методи випробувань	ТУ У 23.6-45827776-001:2026 “Листи гіпсокартонні ламіновані “ZRUCHNO”. Технічні умови”; ДСТУ EN 520:2018 (EN 520:2004+A1:2009, IDT) “Плити гіпсокартонні. Визначення, вимоги та методи випробування”; ДСТУ EN ISO 2808:2022 (EN ISO 2808:2019, IDT; ISO 2808:2019, IDT) “Фарби та лаки. Визначення товщини плівки”.

Випробувальний центр ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»



Протокол випробувань

№ R/26/08/07-1

Сторінка: 4/4

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ

Зразок №S/26/07/27-9

Назва показників, одиниці вимірювань	Значення показників по НД	Результати випробувань	U (P=0,95; k=2)	НД на методи випробувань
Довжина, мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 1) від 500 до 3000	1199	4,80	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.3
Ширина, мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 2) від 500 до 1200	1089	4,36	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.2
Товщина (основа + покриття), мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 3) не менше 12,5	12,5	0,38	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.4
Товщина декоративного покриття (ПВХ), мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 4) не нормується	0,25	0,01	ДСТУ EN ISO 2808:2022
Граничні відхилення по довжині, мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 5) ±2,0	-1,0	0,004	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.3
Граничні відхилення по ширині, мм	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 6) ±0,5	-0,4	0,002	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.2
Відхилення від прямолінійності крайок, мм/м	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 7) ≤1,0	0,6	0,02	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.5
Відхилення від прямокутності крайок, мм/м	п. 3.3.1 (Таблиця 1, р. 8) ≤1,5	1,0	0,03	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.5
Маса 1 м ² виробу, кг	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 10) від 8,0 до 14,0	8,09	0,029	ТУ У 23.6- 45827776- 001:2026, п. 6.3
Руйнівне навантаження при вигині повздовж, Н	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 12) не менше 550	564	17,37	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.7
Руйнівне навантаження при вигині поперек, Н	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 13) не менше 210	221	6,81	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.7
Поверхнева твердість (опір вм'ятинню), мм	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 14) ≤15	14	0,42	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.12
Поверхнєве водопоглинання (за 2 години), г/м ²	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 15) ≤200	196,0	26,13	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.9.1
Загальне водопоглинання (за 2 години), %	п. 3.3.1 (Табл. 1, р. 16) ≤5,0	4,79	0,64	ДСТУ EN 520:2018, п. 6.9.2

Виконавці:

Інженер-лаборант Олексій ВОЛОЩУК

Примітка:

1. Протокол випробувань стосується тільки випробуваних зразків
2. Протокол випробувань не підлягає тиражуванню, як в цілому, так і по частинам, без дозволу випробувального центру

Протокол сформував:

в.о. начальника випробувального центру Людмила САД